

Transmitancia **$U_w \geq 0,71$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústicoMáximo acristalamiento **73 mm**Mínimo acristalamiento **16 mm**Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB****Secciones****Espesor perfilera**

Marco 80 mm

Ventana 1,5 mm

Hoja 88 mm

Longitud varilla poliamida 45 mm**Dimensiones máximas / hoja**

Ancho (L) = 1500 mm

Alto (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo / hoja 160 kg**Certificaciones**

Certificación ATG - 3235



Certificación SKG

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207):** Clase 4**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208):** Clase E1950**Resistencia al viento****(UNE-EN 12210):** Clase C5

* Ensayo referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas.

Resistencia a la efracción**(UNE-EN 1627):** Grado RC2 (WK2)

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Aleaciones**

6063 T-5

Acabados

Posibilidad bicolor

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewma Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilobatiente, deslizante paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable y proyectante deslizante.

